


高耐久・高強度ウレタン防水システム
HCセルディシステム



夢をかたちに、あらゆるシーンへ。 「HCセルディシステム」

『自己防御(セルフディフェンス)性能』を備えたHCセルディシステムは、保護仕上げ層の塗り替えが無くとも長期にわたり防水性能を維持します。

従来のウレタン塗膜防水において耐久性を向上させる手段は保護仕上げ層に依存するだけであり、定期的な塗り替えが必要でした。

しかし上塗り材のHCセルディは1~2mm程度の塗膜厚で優れた耐久性を発揮します。

そのため保護仕上げ層が劣化した後でも、長期にわたる防水性能の維持が可能となりました。

また、美観を求めない施工箇所では、保護仕上げ層の施工を省略し、工程の簡略化も可能となりました。

用途例：植栽部・スタンド等の重歩行用途・メンテナンスが困難な箇所など

HC
セルディシステム
の多彩な

特徴

● **耐久性**.....
防水性能維持の為に定期的な保護塗料塗り替えが不要となるため、ライフサイクルコストの低減に繋がります。

● **伸縮性**.....
HCセルディシステムの2層構造塗膜は優れたクラック追従性を発揮します。

● **強靱性**.....
HCセルディは汎用ウレタン防水材の3倍以上の引張強度を有しています。


C O N T E N T S

トップコートレス仕様 植栽・押え(室内)防水工法	CS-35	3-4
屋上・ルーフバルコニー防水仕様 絶縁工法	DCS-35-A	5
屋上多目的防水仕様 密着工法	CS-35-A	6
一般屋上・ベランダ防水仕様 密着工法/既存ウレタン塗膜防水層増し塗り工法	CS-25-A	7
競技場スタンド・コンコース防水仕様 密着工法	CS-25-NS	8
防水床仕様 長尺シート複合工法/側溝・巾木・立面部防水仕様	CS-25-M	9
トップコートレス仕様/屋上増し塗り工法	DCS-35/CS-25	10
HCセルディシステムの性状・物性		11-12
HCセルディシステム製品一覧表		13
HCセルディシステム施工上の注意		14

CS-35

トップコートレス仕様 植栽・押え(室内)防水工法

■平場部		
CS-35		
工程と塗布量(kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30*	0.2
2	ミリオネートC	1.5
3	HCセルディ	2.0
■立面部		
CS-25V		
工程と塗布量(kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30*	0.2
2	ミリオネートC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	0.75
4	HCセルディ立面用	0.75



【用途】
花壇部


※ミリオプライマー30はミリオネートCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。
下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。
※植栽は芝生又は膝丈程度の草花を想定しています。防根シートは必ず使用してください。
※HCセルディは色調の変化があります。また部分補修部においても色調差が発生します。色調の変化が発生しても物性に関しては問題ありません。
※押え防水は原則として室内に限ります。屋外の場合はご相談下さい。
※立上りの露出部にて美観を求める場合は保護塗料を塗布して下さい。

HCセルディシステムの耐カビ・ 細菌抵抗性および土壌埋没試験

一般的にウレタン塗膜防水材は、水に浸かる箇所には向いていない事から植栽の工法としては適していません。しかし、HCセルディ工法は植栽での使用が可能となっております。このウレタン床材「HCセルディ」は原料に高い強度を発現する特殊ポリオールを使用し、高いイソシアネート濃度をもたせることにより一般的なウレタン防水材より高い強度を有しています。原料の違いにより植栽においても使用可能な工法となっております。

試験内容	対象物質	1年経過時
かび試験 JISA2911 30℃	Aspergillus niger IFO-6341	○
	Penicillium citrinum IFO-6352	
	Rhizopus oryzae IFO-31005	
	Cladosporium cladosporioides IFO-6348 Chaetomium globosum IFO-6347	
細菌試験 液体培地に試験片を浸漬 30℃	Erwinia herbicola	○
	Bacillus cereus	
	Bacillus subtilis	
	Pseudomonas syringe	
	Pseudomonas cepacia Pseudomonas fluorescens	
土壌埋没試験 右記混合土壌に試験片を差込 20~35℃	畑土壌(黒ボク土、化学肥料天下) 50%	○
	腐葉土 20%	
	牛糞堆肥 30%	
	炭酸カルシウム 0.1%	

■実験室での1年間の耐カビ・細菌抵抗性及び土壌埋没において塗膜の損傷は発生しませんでした。



0ヶ月(初期値)での引張強さの数値とカタログ値との差につきましては、試験体作成時におけるバラツキであり初期値と比較した変化の割合により劣化の判断をしています。

DCS-35-A



屋上・ルーフトバルコニー防水仕様 絶縁工法

■平場部

DCS-35-A		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ボンド	0.3~0.5
2	MFテクニシートP・MFテープPM	—
3	ミリオネートC立面用	1.0
4	ミリオネートC	1.0
5	HCセルディ	1.5
仕上げ層	HCエコトップ	0.2

■立面部

CS-25V-A		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30※	0.2
2	ミリオネートC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	0.75
4	HCセルディ立面用	0.75
仕上げ層	HCエコトップ	0.2



CS-35-A



屋上多目的防水仕様 密着工法

■平場部

CS-35-A		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30※	0.2
2	ミリオネートC	1.5
3	HCセルディ	2.0
仕上げ層	HCエコトップ	0.2

■立面部

CS-25V-A		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30※	0.2
2	ミリオネートC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	0.75
4	HCセルディ立面用	0.75
仕上げ層	HCエコトップ	0.2




※ミリオプライマー30はミリオネートCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。

※ミリオプライマー30はミリオネートCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。

CS-25-A

一般屋上・ベランダ防水仕様 密着工法

■立面仕様 CS-20V-A 》P9



■平場部

CS-25-A


工程と塗布量 (kg/m²)

1	ミリオプライマー-30*	0.2
2	ミリオネットC	1.0
3	HCセルディ	1.5
仕上げ層	HCエコトップ	0.2

*ミリオプライマー-30はミリオネットCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。

既存ウレタン塗膜防水層増し塗り工法

■立面仕様 CS-20V-A 》P9



■平場部

CS-25-A増し塗り

工程と塗布量 (kg/m²)

1	HCプライマー-NB	0.1~0.15
2	ミリオネットC	1.0
3	HCセルディ	1.5
仕上げ層	HCエコトップ	0.2

CS-25-NS

競技場スタンド・コンコース防水仕様 密着工法

■平場部

CS-25-NS

工程と塗布量 (kg/m²)



1	ミリオプライマー-30* ¹	0.2
2	ミリオネットC	1.0
3	HCセルディ	1.5
仕上げ層	HCセルディ	0.3
	骨材* ²	0.8
	HCセルディ	0.5
	HCエコトップ	0.3

■立面部

CS-25V-A

工程と塗布量 (kg/m²)



1	ミリオプライマー-30* ¹	0.2
2	ミリオネットC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	0.75
4	HCセルディ立面用	0.75
仕上げ層	HCエコトップ	0.2



*¹ ミリオプライマー-30はミリオネットCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。
*² 骨材は珪砂またはインセラゲイト(セラミック系骨材)をご使用ください。

CS-25-M


防水床仕様 長尺シート複合工法



■平場部		
CS-25-M		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30※	0.2
2	ミリオネットC	1.0
3	HCセルディ	1.5
別途	長尺シート用接着剤	—
工事	長尺シート	—

※ミリオプライマー30はミリオネットCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。

側溝・巾木・立面部防水仕様



■立面部		
CS-20V-A		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30※	0.2
2	ミリオネットC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	1.0
仕上げ層	HCエコトップ	0.2

※ミリオプライマー30はミリオネットCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。

DCS-35

トップコートレス仕様

■平場部		
DCS-35		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ボンド	0.3~0.5
2	MFテクバシートP・MFテープPM	—
3	ミリオネットC立面用	1.0
4	ミリオネットC	1.0
5	HCセルディ	1.5

■立面部		
CS-25V		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	ミリオプライマー30※	0.2
2	ミリオネットC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	0.75
4	HCセルディ立面用	0.75

※ミリオプライマー30はミリオネットCB-30とセメントを適量混合したものです。プライマー塗布量は下地の状況により変わる場合があります。下地の吸い込みが激しい場合はプライマーの増し塗りを行ってください。プライマーは下地によって種類を選択して使用します。※HCセルディは色調の変化があります。また部分補修部においても色調差が発生します。色調の変化が発生しても物性に関しては問題ありません。

CS-25

トップコートレス仕様 屋上増し塗り工法

■平場部		
CS-25増し塗り		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	HCプライマーNB	0.1~0.15
2	ミリオネットC	1.0
3	HCセルディ	1.5

■立面部		
CS-20V増し塗り		
工程と塗布量 (kg/m ²)		
1	HCプライマーNB	0.1~0.15
2	ミリオネットC立面用	1.0
3	HCセルディ立面用	1.0

※HCセルディは色調の変化があります。また部分補修部においても色調差が発生します。色調の変化が発生しても物性に関しては問題ありません。


HCセルディシステムの性状・物性

1 耐久性


上塗り材のHCセルディは1~2mmの塗膜厚で耐久性を發揮・防水性能を維持※1しますのでトップコートを省略することができます。しかしながら、塗装直後から色調・質感は徐々に変化※2します。美観を求める場合や部分補修対策※3に關しましては、トップコートの利用をお勧め致します。

※1 経年後の防水性能維持について

右のグラフはSWOM促進暴露試験3000時間経過後(10年に相当)のひび割れ追従性を示しています。トップコートがある場合はもちろん、無い場合でも本試験上では10mmを超えるひび割れ幅に対応していると言えます。



※2 『HCセルディ』標準色グレー(トップコート無しの場合)の色調変化イメージ



※3 部分補修部は既存塗膜との色調差が発生します。平場用と立面用で色調差があります。

2 伸縮性

『HCセルディシステム』の2層構造塗膜はクラック追従性に優れ、防水にとって一番のリスクとなる下地のクラックに対して効力を發揮します。

HCセルディシステムの繰返し疲労試験

- 0.5mm~2.5mmの2.0mm幅で5,000回(試験速度10mm/min)の伸縮繰返しにおいても、破断しません。
- この結果は、ひび割れ部が1日に1回伸縮すると仮定した場合、単純換算で13年相当の繰返しに耐える性能と想定されます。

※上記結果は、いずれも1次元方向のみの試験データであり、実際の環境下における性能を保證するものではありません。



3 強靱性

上塗り材のHCセルディの引張強さは汎用ウレタン防水材の3倍以上(右)、下層の下塗り防水材は屋根用塗膜防水材 JISA6021高伸長型適合品であり、安心感のある強靱な塗膜を形成します。また、耐水性等にも優れた屋上緑化など多目的な対応も可能です。

項目	HCセルディ	汎用防水材
硬度(JIS A)	96	54
引張強度(N/mm ²)	11.1	3.5
伸び率(%)	300	880

仕上げ層の仕様

(単位:kg/m²)

工程 仕 様 記 号	1	2	3	4	備 考
A	HCエコトップ(0.2)				アクリルウレタン系
D	HCエコトップゼロ(0.15)				HALS含有アクリルウレタン系 TXフリー環境対応型
K	HCエコトップクール(0.2)				アクリルウレタン系 高反射塗装仕上げ
EX	HCエコトップゼロクール(0.2)				HALS含有アクリルウレタン系 高反射塗装仕上げ TXフリー環境対応型
Si	HCエコトップゼロSi(0.2)				HALS含有シリコン変性アクリルウレタン系 TXフリー環境対応型高耐候性仕様
KSi	HCエコトップゼロクールSi(0.2)				HALS含有シリコン変性アクリルウレタン系 高反射塗装仕上げ TXフリー環境対応型高耐候性仕様
NS	HCセルディ(0.3)	骨材※1撒布(0.8)	HCセルディ(0.5)	HCエコトップ(0.3)	粗面仕上げ
NR (ローラー工法)	HCグリップ※2(0.6)	HCエコトップ(0.2)			粗面仕上げ

- 仕上げ層の仕様から選択する事で、基本仕様以外にもバリエーションのある仕様を組み合わせることができます。
- 各種塗装材は色調により2回塗り以上が必要になります。
- ※1 骨材は珪砂またはインセラゲイト(セラミック系骨材)をご使用ください。
- ※2 HCグリップ: セラミック系骨材: HCダレ止め材: キシロール 10:7:0.05:0.6~1.2

HCエコトップ凹凸仕上げフィラー配合比の目安

塗布方法	仕上種類	主剤:硬化材(kg)	シンナー(kg)	配合材料	配合量(g)	配合比(%)
リシガン吹付塗装	FM仕上げ	7:7	1~2	トップフィラー-FMII	420	3
ローラー塗装	FM仕上げ	7:7	0~1	トップフィラー-FMII	420	3

○トップコートを塗布する仕上げのみ凹凸仕上げが可能となります。トップコートレス仕様は平滑な仕上げとなります。

政令別表による危険物第4類の指定数量と主要商品名

類別	指定数量	性質	商品名
第1石油類	200L	引火点が21℃未満のもの	●CB-40, CB-50, MS-60 ●HCプライマー-NB(通年用) 主剤・硬化剤 ●HCエコトップ 硬化剤 ●HCエコトップクール 硬化剤 ●MFボンド
第2石油類	1,000L	引火点が21℃以上70℃未満のもの	●CB-30 ●HCエコトップ 主剤 ●HCセルディ 主剤・硬化剤 ●HCグリップ 主剤 ●HCセルディ 立面用 主剤 ●HCダレ止め剤 ●硬化促進剤V ●硬化促進剤VI ●硬化促進剤VII ●HCトップシンナー ●キシロール ●NSソルベント ●ミリオネートC 主剤 ●ミリオネートC 立面用 主剤 ●HCエコトップゼロ 主剤・硬化剤 ●HCエコトップゼロクール 主剤・硬化剤 ●HCエコトップゼロSi 主剤・硬化剤 ●HCエコトップゼロクールSi 主剤・硬化剤
第3石油類	2,000L 4,000L	引火点が70℃以上200℃未満のもの 水溶性液体	-
第4石油類	6,000L	引火点が200℃以上250℃未満のもの	●HCボンド 主剤
可燃性固体類	3,000kg	-	●ミリオネートC 立面用 硬化剤 ●HCグリップ 硬化剤
可燃性液体類	2m ³	-	●ミリオネートC 硬化剤

※HCセルディ 立面用 硬化剤及びHCボンド 硬化剤(S,W)は、非危険物固体に相当

危険物の取扱いについて

- (1) 危険物の保管および取扱いは、消防法およびその関連法規に従って行わなければならない。
- (2) 危険物は消防法により分類され、それぞれに貯蔵できる数量(指定数量という)が決められている。

- ① 指定数量以上(指定数量の倍数が1以上)の場合は、消防法ならびにその関連法規
- ② 指定数量未満(指定数量の倍数が1未満)の場合は、市町村条例
- ③ 指定数量の1/5未満(指定数量の倍数が1/5未満)の場合は、無届け使用が可能
- ④ 指定数量の計算

$$\text{指定数量の倍数} = \frac{A\text{の貯蔵量}}{A\text{の指定数量}} + \frac{B\text{の貯蔵量}}{B\text{の指定数量}} + \frac{C\text{の貯蔵量}}{C\text{の指定数量}}$$

- ⑤ 指定可燃物として分類されるものは、指定数量以上になれば指定可燃物となり、市町村条例に従わなければならない。

HCセルディシステム 製品一覧表

	品名	荷姿	備考
高耐久性ウレタン材	HCセルディ	30kg/セット(主剤15kg,硬化剤15kg)	2成分高耐久性ウレタン床材(比重:1.3)
	HCセルディ立面用	10kg/セット(主剤5kg,硬化剤5kg)	2成分高耐久性ウレタン床材立面用(比重:1.3)
	HCグリップ	10kg/セット(主剤5kg,硬化剤5kg)	2成分高強度ウレタン床材
ウレタン塗膜防水材	ミリオネートC	18kg/セット(主剤6kg,硬化剤12kg)	2成分ウレタン防水材(比重:1.3) JIS A6021ウレタンゴム系高伸長形適合品
	ミリオネートC立面用	18kg/セット(主剤6kg,硬化剤12kg)	2成分ウレタン防水材(比重:1.3) JIS A6021ウレタンゴム系高伸長形適合品
プライマー	ミリオネートCB-30	17kg/缶	1成分溶剤型ウレタン系プライマー
	ミリオネートCB-40	16kg/缶	1成分溶剤型ウレタン系プライマー
	ミリオネートCB-50	16kg/缶	1成分溶剤型ウレタン系プライマー
	ミリオネートMS-60	17kg/缶・0.5kg/缶	1成分溶剤型特殊ウレタン系プライマー
	HCプライマーNB	8kg/セット(主剤4kg,硬化剤4kg)	2成分弱溶剤型エポキシウレタン層間用プライマー
仕上げ材	HCエコトップ	14kg/セット(主剤7kg,硬化剤7kg)	2成分溶剤型アクリルウレタン系トップコート
	HCエコトップクール	14kg/セット(主剤7kg,硬化剤7kg)	2成分溶剤型アクリルウレタン系高反射トップコート
	HCエコトップゼロ	15kg/セット(主剤6kg,硬化剤9kg)	2成分弱溶剤型HALS含有アクリルウレタン系トップコート
	HCエコトップゼロクール	15kg/セット(主剤6kg,硬化剤9kg)	2成分弱溶剤型HALS含有アクリルウレタン系高反射トップコート
	HCエコトップゼロSi	15kg/セット(主剤6kg,硬化剤9kg)	2成分弱溶剤型HALS含有シリコン変性ウレタン系トップコート
	HCエコトップゼロクールSi	15kg/セット(主剤6kg,硬化剤9kg)	2成分弱溶剤型HALS含有シリコン変性ウレタン系高反射トップコート
接着剤	MFボンド	15kg/缶	1成分クロロレン系溶剤型ボンド
	HCボンド	10kg/セット(主剤2kg,硬化剤8kg)	2成分ウレタン系無溶剤型ボンド
緩衝シート・補強材	MFテクノシートP	巾1.2m×50m/巻	特殊アクリル繊維不織布
	MFテープPM	巾50mm×50m/巻	ジョイントテープ
	ミリオクロスK	巾1.02m×50m/巻	ポリエステル繊維織布
	ミリオクロスKN	巾100mm,200mm×50m/巻	粘着層付ポリエステル繊維織布
副資材	脱気筒C	2個/箱	オールステンレス製脱気筒
	脱気盤	10個/箱	壁用脱気装置
	硬化促進剤V	200g/缶	ミリオプライマー30、ミリオネートMS-60他用
	硬化促進剤VI	1kg/缶	ミリオネートC、ミリオネートC立面用
	硬化促進剤VII	1kg/缶	HCセルディ、HCセルディ立面用
	硬化促進剤VIII	1kg/缶	HCプライマーNB用
	HCダレ止め剤	1kg/缶	防水材・床材用液状ダレ止め剤
	絶縁テープN	巾50mm,75mm 巾100mm,150mm×20m巻	自着層付きプチルゴム不織布複合テープ
	イーザーメジャー	巾100mm×15m/巻	伸縮目地処理用テープ
	マルチテープクロス	巾90mm×50m/巻	PC、ALC目地部処理用テープ
	トップフィルターFMI	0.42kg/袋	粗面仕上用微粒子無機フィルター
インセラゲイト	25kg/袋	粗面仕上用セラミック系骨材	
下地調整材	CRロック	27.6kg/セット(主剤3.8kg,硬化剤3.8kg,粉体20kg)	エポキシ系下地調整材
希釈剤	キシロール	15kg/缶	希釈剤
	HCToppシンナー	14kg/缶	HCエコトップ用希釈剤
	NSソルベント	18ℓ/缶	環境対応型希釈剤

HCセルディシステム 施工上の注意

下地調整について

1. 下地の乾燥

下地の乾燥は防水工事において最も重要な条件になります。下地の乾燥が不十分な状態で防水工事を行うことは、後々の膨れ現象の原因となります。含有水分の管理として、下地を一片が1mのビニルシートで覆い四隅をガムテープなどで密閉し、一昼夜後の結露の状況を確認する方法や高周波水分計により計測する方法があります。

- (1)改修工事・補修工事
水溜りや結露、既存防水層下部の状況を十分に確認してください。
- (2)新築工事・新設工事
新築や新設のコンクリートは、夏季で3週間、冬季で4週間以上の養生期間が必要となります。

2. 下地の平滑性

下地の平滑性は防水層品質確保に重要な条件となります。下地の凸部分や突起異物は、サンダー等で除去してください。また、凹部分や水溜りのできる箇所は下地調整材などで平滑に仕上げてください。

3. 下地勾配の確認

下地の勾配は、速やかに排水されるよう、1/100～1/20の範囲に納まるように仕上げてください。

4. 下地の浮き

新規防水層の剥離現象の原因となる、下地の浮きの確認をしてください。浮き部分は、除去し下地調整材にて平滑に仕上げてください。また、エポキシ樹脂系の注入材等で処理ができる場合もあります。

5. 下地ひび割れ部の処理

1mm未満のひび割れには、「ウレタン防水材」又はウレタン系シーリング材を擦り込んでください。1mm以上にはUカットし、ウレタン系シーリング材を充填、必要により補強布「ミリオクロス」を用いて補強塗りを行ってください。

6. 下地の清掃

下地の汚れ(特にマシン油等)は防水層の下地への接着性を阻害して、後々の剥離現象の原因ともなります。下地の清掃と共に汚れは除去してください。同時にレイタンズや下地の脆弱部分も除去してください。また防水工事前や周囲での関連工事業にて接着性を阻害する成分の付着防止等に十分注意して養生等の処理をしてください。

7. 目地部の処理

既設アスファルト系目地材や成型伸縮目地材がある場合には除去した後、バックアップ材を埋め込み、「ウレタン系シーリング材」又はウレタン防水材にゴムチップ等を混入したアンダーコート材等を充填するか、または伸縮目地処理用テープ「イーザーメジャー」を用いて処理してください。PC、ALCの目地部を密着工法で施工する場合には、「絶縁テープN」と補強布「ミリオクロス」を用いて補強塗りをするか、または「マルチテープクロス」を用いて処理してください。

8. 出隅、入隅部の処理

出隅は10～20mm程度の丸面または5mm程度の面取りを行ってください。出隅部、入隅部ともに必要に応じて補強布「ミリオクロス」を用いて補強塗りを行ってください。

9. 貫通パイプまわりの処理

金属製パイプは錆や塗料を除去した後、樹脂製パイプはサンディング処理後、専用プライマーを塗布しウレタン系シーリング材にて三角充填後、ウレタン防水材で増し塗りを行ってください。

防水施工を始めるにあたって

1. 気候の条件

- (1)施工時の気温
「HCセルディ」は施工時の気温によって作業可能な時間が変わります。
●使用目安
「HCセルディ」は1年を通して使用できる「通年用」として用意しております。5℃以下での施工はしないでください。また、施工面に結氷や霜が付着していると防水層の下地への接着不良を起きますので、施工にあたっては気候の条件に十分な注意を行ってください。
- (2)施工の中止
降雨、降雪、強風が予想される場合は施工中止としてください。

2. 防水材料の粘度調整

気温その他、施工にあたって「HCセルディ」の材料粘度を調整しなければならない場合には、必ずキシロールまたはNSソルベントを使用し、使用量の限度は、主剤と硬化剤を合計した重量の5%以内としてください。アルコール類が含有されているエポキシ樹脂用シンナーや塗料用シンナーの使用は反応硬化に阻害を起しますので、絶対に使用しないでください。

防水施工の安全管理

1. 保護具の着用

「HCセルディ」の取り扱いにあたっては保護具(ヘルメット、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク)を着用してください。

2. 危険物の取り扱い

使用材料の多くが消防法で定める危険物に該当します。施工にあたって、材料の運搬・保管・貯蔵や取り扱いについて十分に配慮してください。詳しくはP12をご参照ください。

3. 労働安全衛生法の順守

特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則の対象となる製品の保管・取り扱いにあたっては、労働安全衛生法を遵守してください。

4. 作業環境の管理

防水施工にあたっては常に作業上の危険や事故防止に配慮してください。また、施工の現場ばかりでなく周辺地域に対しても十分な配慮が求められます。

5. その他

注意事項 室内等の換気が十分にできない環境で、長期間荷物を置く場合には、ウレタン塗膜防水材の養生期間は7日間以上確保してください。

施工後の維持管理

施工の完了した防水層の健全維持のためには、施工後の維持管理が極めて重要です。施工及び建物管理者に以下のような管理をお願いします。

HCセルディ防水システム 維持管理のお願い

- 防水性能を長期にわたって維持する為に、次の管理をお願いします。
- 1 業者に依頼する等、安全を確保した上で、定期的に清掃を行って、飛来物や排水溝、排水口の泥等の詰まりを除去し、水溜まりの無いようにしてください。
 - 2 施工業者による、数年毎の防水システムの点検を推奨致します。
 - 3 異常が認められた場合は、直ちに施工業者に連絡してください。内容によっては有償による補修になる場合がありますので、ご了承ください。(異常の例:防水層の磨耗・剥離・ひび割れ・浮き・膨れ・鳥害による被害など)

HCセルディ防水システム 使用上の注意事項

- 1 スニーカーシューズ等の種類によっては、歩行により防水層を損傷する場合があります。
- 2 火気を使用しないでください。
- 3 タバコの吸い殻の投げ捨てや花火をすると、防水層を損傷する場合があります。
- 4 溶剤、ガンリン、不凍液等の薬品をこぼさないでください。
- 5 防水層に膨れや剥がれを生じる原因となります。
- 6 重量物や鋭利なものを引きずったり、落としたりしないでください。
- 7 防水層が損傷する場合があります。
- 8 植木、椅子、テーブル等の種類によっては、防水層を損傷させる場合があります。
- 9 ゴルフの練習等防水層を損傷させる行為は避けてください。
- 10 ベットの糞尿は防水層を損傷させる場合があります。
- 11 洗浄には中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。
- 12 クーリングタワーに使用する防藻剤は防水層を損傷させる場合があります。
- 13 表面が水で濡れている場合は、滑りやすいので注意してください。



保土谷建材株式会社

HODOGAYA CONSTRUCTION PRODUCTS CO.,LTD.

<http://www.hodogaya.co.jp/hcp/>

本
東
京
支
店

〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目4番1号

TEL.03-5299-8170

FAX.03-5299-8275

札
幌
営
業
所

〒060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目20番1号

TEL.011-281-0151

FAX.011-280-0388

仙
台
営
業
所

〒981-0917 仙台市青葉区葉山町1-25-702

TEL.022-739-7384

FAX.022-739-7394

大
阪
支
店

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号

TEL.06-6203-4651

FAX.06-6203-4653

福
岡
営
業
所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33番6号

TEL.092-481-6272

FAX.092-481-1682

名
古
屋
営
業
所

〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号

TEL.052-571-4208

FAX.052-571-4212





本記載の物性値は試験の結果を示したものであり、保証をなすものではありません。
本記載内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
本記載以外の用途での使用はお控えください。

